



COMMERCIAL

Rudiments / Clay Create

Carpet Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon														
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4500 g/m²														
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m²														
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 384 g/m²														
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 7,1 mm														
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,4 mm														
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohndichte		± 0,115 g/cm³														
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		205.000/m²														
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1														
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,076m².K/W														
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>a_w</i> <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><i>a_s</i></td><td>0,02</td><td>0,03</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,34</td><td>0,57</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	<i>a_s</i>	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
<i>a_s</i>	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57										
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 28 dB														
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12														
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing														

We reserve all rights for technical improvements. 06/2021

