

iD Tilt HIT

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	6 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	2,70 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	10000 g/m ²
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Zabezpieczenie powierzchni		TopClean XP
Fazowanie krawędzi		Nie
Instalacja		Interlocking
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Odziaływanie nóżek mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Odporność na rozerwanie	EN ISO 24345	≥ 100 N/50mm
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
Całkowita zawartość recyklatu		15 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		26,30 kg CO ₂ e /m ²
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Wzory i wymiary		
Płytki	Tile 645x645mm - 4 Płytki=1,59 m ² /op - 48 op/paleta	
Dostępne wzory	6	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (15/05/2024). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.